

NINGBO STAR C₁S ART BOARD

Cartulina estucada, con un grosor y una rigidez excelentes. Gracias a su elevado rendimiento durante el proceso de producción, nos permite tener un alto nivel de contrastes y resolución.

ESTRUCTURA

Top Coating (Blade)

Pre-Coating (Blade)

Top Layer

Under Top Layer


Filter Layer

Back Layer


Pre-Coating (Blade)

APLICACIONES

GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ	
		CD	MD
g/m ±3%	µm (±4%)		
180	205	1.4	2.3
210	255	2.5	4.5
230	280	3.5	6.0
250	305	5.0	8.0
290	355	7	12
335	425	11	19.5
355	455	13	23



Packaging de cosméticos




Tarjetas de felicitación



Correo



Posters



Postales



Bolsas de papel

Humedad

%

6 ± 1.5

PPS

µm

top ≤ 1.4

Brillo

%

top 92 ± 2

IGT Blister

m/s

top ≥ 1.2

Brillo 75°

%

top ≥ 64

Cobb Test (60s)

g/m²

top/back ≤ 55

Unión de capas

j/m²

≥ 150

Condiciones del test (ISO): Temperatura 23±1°C
Humedad relativa 50±2%