



Especificaciones Técnicas Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

CARTON ESTUCADO REVERSO BLANCO

CARTON ESTUCADO REVERSO BLANCO

CARTONCINO PATINATO EXTRAFINE CON RETRO BIANCO

FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD WITH WHITE BACK

CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO BLANC, INTERIEUR GRIS

VOLLGESTRICHENER CHROMOTRIPLIXKARTON MIT WEISSER RÜCKSEITE- GT

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
220	0,260	1,18	3,9	1,9	7,3	3,6
250	0,300	1,20	6,3	2,8	11,8	5,3
275	0,340	1,24	8,1	3,5	15,2	6,6
300	0,370	1,23	10,5	4,5	19,7	8,5
325	0,390	1,22	13,4	5,6	25,2	10,5
350	0,435	1,24	17,0	6,8	32,0	12,8
375	0,475	1,27	21,6	9,1	40,6	17,1
425	0,557	1,31	34,7	13,4	65,2	25,2
450	0,600	1,33	41,2	15,5	77,5	29,2
500	0,670	1,34	55,2	18,5	103,8	34,8

Blancura Xenon ISO 2470

Xenon Brightness ISO 2470

Cara / Top 87,5% +/- 2

Reverso /Back 81 % +/- 2

Tolerancias – Muestreo ISO 186

Tolerances – Sampling ISO 186

Gramaje / Substance +/- 3 % Sobre la media del pedido
On the average of the order

Espesor / Caliper +/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Ind. de mano / Bulk +/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Rigidez / Stiffness - -15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Cond. ambientales / Test conditions T: 23 +/- 1° C RH: 50 +/- 2%