



Especificaciones Técnicas Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

CARTON ESTUCADO REVERSO GRIS

CARTON ESTUCADO REVERSO GRIS

CARTONCINO PATINATO FINE CON RETRO GRIGIO

FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD WITH GREY BACK

CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO GRIS, INTERIEUR GRIS

VOLLGESTRICHERER CHROMOTRIPLIXKARTON MIT GRAUER RÜCKSEITE – GD

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
220	0,270	1,23	4,2	1,9	7,9	3,6
250	0,315	1,26	6,6	2,8	12,4	5,3
275	0,360	1,31	8,7	3,6	16,4	6,8
300	0,390	1,30	11,3	4,6	21,3	8,7
325	0,420	1,29	14,3	5,8	26,9	10,9
350	0,455	1,30	17,8	7,2	33,5	13,5
375	0,490	1,31	22,1	8,9	41,6	16,7
400	0,525	1,31	27,2	10,7	51,2	20,1
450	0,595	1,32	38,2	14,6	71,9	27,5
500	0,665	1,33	51,5	19,6	96,9	26,9

Blancura Xenon ISO 2470

Xenon Brightness ISO 2470

Cara / Top 87,5% +/- 2

Tolerancias – Muestreo ISO 186

Tolerances – Sampling ISO 186

Gramaje / Substance +/- 3 % Sobre la media del pedido
On the average of the order

Espesor / Caliper +/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Ind. de mano / Bulk +/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Rigidez / Stiffness - -15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Cond. ambientales / Test conditions T: 23 +/- 1° C RH: 50 +/- 2%