

Especificaciones Técnicas Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

CARTON ESTUCADO REVERSO MADERA

CARTON ESTUCADO REVERSO MADERA
CARTONCINO PATINATO EXTRAFINE CON RETRO MANILLA
FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD WITH MANILLA BACK
CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO BOIS, INTERIEUR GRIS
VOLLGESTRICHENER CHROMOTRIPLIXKARTON – GT

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
250	0,315	1,26	6,5	2,9	12,2	5,5
275	0,355	1,29	8,6	3,7	16,2	7,0
300	0,385	1,28	11,3	4,8	21,3	9,0
325	0,425	1,31	14,5	6,1	27,3	11,5
350	0,450	1,30	18,0	7,3	33,9	13,7
375	0,495	1,32	23,0	9,3	43,2	17,5
400	0,530	1,33	28,3	11,3	53,2	21,3
450	0,605	1,34	38,9	15,1	73,2	28,4
500	0,675	1,35	53,0	20,1	99,7	37,8
Blancura Xenon ISO 2470 Xenon Brightness ISO 2470						
Cara / Top	87,5% +/- 2					
Reverso /Back	50 % +/- 2					
Tolerancias – Muestreo ISO 186 Tolerances – Sampling ISO 186						
Gramaje / Substance	+/- 3 % Sobre la media del pedido On the average of the order					
Espesor / Caliper	+/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)					
Ind. de mano / Bulk	+/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)					
Rigidez / Stiffness -	-15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)					
Cond. ambientales / Test conditions	T: 23 +/- 1° C		RH: 50 +/- 2%			