

IRIS SILK

C1S

Cartulina gráfica estucada semimate 1 cara SBS con alta blancura, alto calibre y opacidad de excelente calidad para impresión offset, flexografía, digital o HP Indigo

ESTRUCTURA


Estucado semimate doble capa

Pasta química

Reverso con tratamiento

GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ	
		MN (T)	MN (L)
g/m $\pm 3\%$	μm ($\pm 4\%$)		
220	264	47	87
250	300	81	152
280	336	97	223
300	360	112	274
330	396	183	325
350	427	193	365

APLICACIONES



Packaging de cosméticos




Tarjetas de felicitación



Correo



Posters



Postales



Bolsas de papel

Blancura D65/10°	CIE	132 \pm 3
PPS Lisura	μm	2
Blancura D457/D65	%	102 \pm 2
Brillo 75°	%	30 \pm 5
Humedad relativa	%	50

Condiciones del test (ISO): temperatura 23°C \pm 1

Humedad relativa 50% \pm 2