

NINGBO STAR C₂S ART BOARD

Cartulina estucada, con un grosor y una rigidez excelentes. Gracias a su elevado rendimiento durante el proceso de producción, nos permite tener un alto nivel de contrastes y resolución.

ESTRUCTURA

Top Coating (Blade)
Pre-Coating (Blade)
Top Layer
Under Top Layer
Filter Layer
Back Layer
Pre-Coating (Blade)
Top Coating (Blade)

GRAMAJE		ESPESOR		RIGIDEZ	
g/m ±3%	24'x36' 500 (lb)	µm (±4%)	pl(±4%)	CD	MD
180	111	185	7.3	1.4	2.5
200	123	210	8.3	1.6	3.0
210	129	220	8.7	2.1	3.5
230	141	250	9.8	2.8	4.6
250	154	275	10.8	3.6	6.2
270	166	305	12.0	5.0	7.8
300	184	355	14.0	7.0	12.0
350	215	410	16.1	10.0	18.0
400	246	470	18.5	16.0	26.0


APLICACIONES




Tarjetas de teléfono

Expositores

Etiquetas de ropa



Calendarios



Cubiertas

Humedad	%	6 ± 1.5
PPS	µm	top ≤ 1.4
Blancura	%	top 92 ± 2
IGT Blister	m/s	top ≥ 1.2
Blancura 75°	%	top ≥ 66
Cobb Test (60s)	g/m²	top/back ≤ 55
Unión de capas	j/m²	≥ 150

Condiciones del test (ISO): temperatura 23°C ±1

Humedad relativa 50% ±2