

ZENITH PLUS FSC

Folding estucado GC1 con reverso blanco. Su característica principal es la capacidad de impresión superior a otros productos del mercado. Excelente rigidez y densidad elevada, superior a los *folding* estándar.

ESTRUCTURA

Estucado multicapa


Pasta química blanqueada

Pasta mecánica blanqueada


Pasta química blanqueada

Estucado ligero


APLICACIONES




Productos para el cuidado personal y la salud




Productos farmacéuticos




Electrónica y entretenimiento



Etiquetas de ropa



Cajetillas de tabaco



Calendarios de escritorio



Placa base para metalización al vacío



Tablero base para la laminación del aluminio



Dulces

GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ	
		mN·M (±10%)	
g/m ² ±3%	µm	CD	MD
210	305±10	3.6	6.8
235	355±10	4.8	8.6
250	380±15	5.8	10.8
270	410±15	7.1	13.0
300	460±15	9.4	17.6
325	510±15	13.2	23.0
350	560±15	15.0	28.4

Humedad	%	60 ± 1.0
Suavidad PPS	µm	top/rev 1.6 ± 0.3
Blancura ISO	%	89 ± 2.0
IGT Blister	m/s	top/rev ≥ 1.5
Blancura 75°	%	top/rev 50 ± 5
Cobb Test (60s)	g/m ²	top/rev 40 + 5
PLY Pounding	j/m ²	≥ 130
Desviación de tamaño	mm	0-2
Perpendicularidad	mm	≤ 2.0

Condiciones del test (ISO): temperatura 23°C ±1

Humedad relativa 50% ±2