

CBKB GRACIA FOLDING KRAFT

Folding estucado dorso *Kraft*. Su característica principal es la capacidad de impresión superior a otros productos y su reverso que le da un aspecto natural. Excelente rigidez y densidad elevada, superior a los *folding* estándar que podemos encontrar en el mercado, ofreciendo un excelente resultado para refrigerar y para contener productos pesados.

Producto certificado FSC®

ESTRUCTURA	GRAMAJE g/m ² ±3%	ESPESOR µm	RIGIDEZ mN·M (±10%)	
			CD	MD
Estucado multicapa				
Pasta química blanqueada				
Pasta mecánica blanqueada				
Pasta química sin blanquear				
Tratamiento superficial				
	200	305±15	3.9	7.2
	230	355±15	5.7	10.6
	250	395±15	8.4	15.8
	270	440±15	10.6	20.0
	300	495±15	14.3	27.0
	325	550±15	18.1	34.2
	360	600±15	22.6	42.8

Humedad	%	70 ± 1
----------------	----------	---------------

T 412 om - 02

Aspereza			
-----------------	--	--	--

350 - 380 gsm	Promedio	1.4 µm
PPS (1.0 MPA) T 555 om - 04 (Top)	Tolerancia	Max 1.8 µm


Blancura	%	Top 78± 1
-----------------	----------	------------------

Fuerza de unión interna	J/m2	Min 175
--------------------------------	-------------	----------------

Absorción		
------------------	--	--

Cobb 1 min	Top 35 - 55 g/m ²
Cobb 3 min	Back 50 - 80 g/m ²

APLICACIONES




Alimentos congelados



Envases de frutos secos



Packagings de juguetería



Material de oficina



Dulces

MÉTODO DE IMPRESIÓN

Offset, Letterpress, Flexografía